UTILISATION DE L'AZO-2,2' BIS (METHYL-2 PROPIONITRILE) AZBN COMME PROMOTEUR DE REACTIONS RADICALAIRES

1) CARACTERISTIQUES DU COMPOSE.

$$(CH_3)_2 - C - N = N - C - (CH_3)_2$$
 $M = 164,20$ $F = 102^{\circ}$

autre nom: azo-bis isobutyronitrile,

origine: FLUKA, Réf. 11630,

ALDRICH, Réf. A 9640-1, MERCK, Réf. 801595,

prix : de l'ordre de 40 FF les 100 grammes.

2) MECANISME DE LA REACTION D'INITIATION.

$$(CH_3)_2 - \frac{C}{CN} - N = N - \frac{C}{CN} (CH_3)_2 \longrightarrow 2(CH_3)_2 - \frac{C}{CN} + N_2$$

$$R - CH = CH_2 + 2(CH_3)_2 - \frac{C}{CN} \longrightarrow R - \frac{CH}{CN} - \frac{CH}{CN} - \frac{C}{CN} - \frac{CH_3}{2} - \frac{$$

La première réaction obéit à une cinétique d'ordre 1 qui ne dépend pratiquement pas du solvant.

L'avantage de l'AZBN par rapport aux composés peroxydés s'explique par la température relativement faible à laquelle il se thermolyse (entre 40 et 80°C).

Cependant, la réactivité du radical
$$C - C \equiv N$$
 est faible, CH_3


et l'oléfine antagoniste doit être très réactive : styrène ou tout autre dérivé vinylique conjugué :

$$CH_2 = CH - X (X \equiv O - CO - CH_3, CO - CH_3, CHO, C \equiv N,$$

Les quantités de catalyseur et d'oléfine à utiliser sont dans le rapport molaire 1/100. Le polystyrène peut être précipité au CO — O — Et).

méthanol. Le catalyseur est ajouté au styrène liquide, on porte au bain-marie vers 70° pendant quelques minutes; enfin on ajoute le méthanol.

On peut aussi mélanger du styrène, de l'eau et un agent émulsifiant (lauryl sulfate de Na 0,1 g pour 15 g de styrène). On agite vivement à 70°/80°C et le polymère se disperse.



Temps de demi-réaction pour la formation de l'initiateur radicalaire (indépendant de l'oléfine considérée).

- A peroxyde de t. butyle,
- B perbenzoate de t. butyle,
- C carbonitrile d'azo-cyclohexane,
- D peroxyde de benzoyle,
- E AZBN.
- F S2O8K2.

L'AZBN peut exploser comme les peroxydes s'il est chauffé à haute température et à sec. Cependant, il peut être considéré comme moins dangereux que le peroxyde de benzoyle car sa température d'utilisation est plus faible.

Remarque.

La polymérisation du styrène peut aussi se faire aisément en utilisant $K_2S_2O_8$ comme promoteur :

La température est de l'ordre de 65/75°C et le rapport molaire catalyseur/oléfine est égal à 1/1000.

G.-J. MARTIN, (Université de Nantes).

BIBLIOGRAPHIE

Organic Reactions. - Vol. 13, p. 91, Ed. J. Wiley, 1963.

C. Walling et E.-S. Huyser. — Free radical additions to olefins to form carbon-carbon bonds.